



# CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX

www.groupe-lacroix.com

MATÉRIAU	ASPECT	PLAGE DES TEMPÉRATURES D'UTILISATION*	RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES						BARRIÈRES***		RÉSISTANCE HUILE ET GRAISSE***	SCELLABILITÉ***
			POSITIVES					NÉGATIVES	UV	Oxygène		
			Four	Micro-ondes	Bain-marie	Pasteurisation	stérilisation**	Congélation Surgélation				

## BOIS

Bois CP	Bois CP	de - 30°C à + 220°C	Oui	Oui		Cuisson sèche	Cuisson sèche	Oui				
Bois CP sulfuré	Bois + papier blanc ou opaque	de - 30°C à + 220°C	Oui	Oui		Cuisson sèche	Cuisson sèche	Oui			Oui	
Bois CP sulfuré siliconé	Bois + papier siliconé opaque	de - 30°C à + 220°C	Oui	Oui		Cuisson sèche	Cuisson sèche	Oui			Oui	
Bois PET	Bois + PET transparent	de - 30°C à + 220°C	Oui	Oui		Cuisson sèche	Cuisson sèche	Oui	Oui		Oui	Oui

## PLASTIQUE

PET	Cristal ou teinté masse	de - 30°C à + 70°C							Oui		Oui	Oui
PET/EVOH/PE	Cristal ou teinté masse	de - 30°C à + 70°C							Oui	Oui	Oui	Oui
PS	transparent ou teinté masse	de - 70°C à + 70°C										Oui
PS/EVOH/PE	transparent ou teinté masse	de - 70°C à + 70°C								Oui		Oui
PP Copolymère	translucide ou teinté masse	de - 35°C à + 120°C		Oui	Oui	Oui					Oui	Oui
PP Copolymère statistique	transparent ou teinté masse	de - 10°C à + 115°C		Oui	Oui	Oui					Oui	Oui
PP Homopolymère	transparent ou teinté masse	de - 0°C à + 130°C		Oui	Oui	Oui	Oui				Oui	Oui
PP/EVOH/PP	translucide ou teinté masse	de - 0°C à + 130°C		Oui	Oui	Oui	Oui			Oui	Oui	Oui

## CARTON

Carton/PET «orienté»	Carton	de -30°C à +200°C	Oui	Oui		Cuisson sèche	Cuisson sèche		Oui			
----------------------	--------	-------------------	-----	-----	--	---------------	---------------	--	-----	--	--	--

\* Attention à la résistance aux impacts pour les températures négatives.

\*\* Stérilisation = Stérilisation thermique.

\*\*\* Informations binaires indicatives, nous consulter pour plus de détails.

### Contact Amérique

IML CONTAINERS - LACROIX EMBALLAGES  
2625, Route 344  
ST-PLACIDE, Qc J0V 2B0 - CANADA

Tél +1 450 258 3130 - Fax +1 450 258 3345 - E-mail : [iml@iml.ca](mailto:iml@iml.ca)

### Contact Reste du Monde

LACROIX EMBALLAGES - PLASTI-LAX  
106 rue du Vieux Bourg - 39220 BOIS D'AMONT

Tél +33 3 84 34 15 15 - Fax +33 3 84 34 15 16

Contact commercial [commercial-lacroix@groupe-lacroix.com](mailto:commercial-lacroix@groupe-lacroix.com) Contact et administration [lacroix@groupe-lacroix.com](mailto:lacroix@groupe-lacroix.com)